

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE GRANULOMETRÍA

Central de Ensayos e Inspecciones de Utah

SOPs: ASTM C136-95 & ASTM C117-95

% Retenido

Tamaño de tamiz		Field Grade	Micronizado	Ultrafino	Peletizado
ASTM (#)	ISO (micrones)				
#4	4760	0,0	0,0	0,0	0,6
#8	2380	0,8	0,0	0,0	7,8
#16	1190	15,5	0,0	0,0	81,3
#30	595	15,1	0,0	0,0	9,9
#50	297	12,2	0,0	0,0	0,1
#100	149	10,2	0,0	0,0	0,0
#200	74	10,5	6,8	0,0	0,0
#450	33	10,4	38,0	5,9	0,1